

AZURSATIN NF

Peinture de décoration satinée à base de copolymère acrylique en émulsion



DESTINATION

Décoration des murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels.
Recommandé pour salles de bain, volets, portes, cuisine.

PROPRIETES

Très bonne résistance et durabilité du film de peinture
Excellente résistance à la saponification
Très grande facilité d'application et de reprises
Résistance au lustrage
Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: satin semi-tendu
Masse volumique*	: 1,40+/- 0,05 kg/l
Extrait sec**	: en poids : 60+/- 2% en volume : 43+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 100 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: 25 +/- 5 %
Rendement	: 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 15 min / Sec 20 min
Recouvrable	: 4 h
Teintes	: blanc et teintes suivant le nuancier Azurel.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

AZURSATIN NF

Peinture de décoration satinée à base de copolymère acrylique en émulsion

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10%)

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	1 couche de Fixateur Acrylique ou 1 couche d'Azursatin NF diluée à 10 % maximum	1 à 2 couches d'Azursatin NF suivant supports et finition désirée
Bois, contreplaqué, plâtre	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

(1 L) - 2,5 L - 10 L - 15 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité