



Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

FIXATEUR ACRYLIQUE

Fixateur de fonds en phase aqueuse

Fiche Technique
N°121110
Mise à Jour 03/14



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Sur supports sains en béton conformes aux DTU 59.1 ou 42.1 après travaux préparatoires.

En extérieur : parois verticales, en maçonnerie enduites de liants hydrauliques. Les acrotères devront présenter un larmier.

En intérieur: dans les locaux soumis à une aération appropriée. Sur supports anciens après broissage, bétons et enduits de liants hydrauliques, fibrociment, enduit, plâtre. Utiliser de préférence Fixateur WS sur support glacés ou farinants.

PROPRIETES

Très bonne adhérence
Grande résistance à la saponification
Excellent pouvoir pénétrant
Excellente préparation du fond

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

spect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat profond
Masse volumique	: 1,55+/- 0,05 kg/l
Extrait sec	: en poids: 63+/- 2% en volume: 44+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: < 10 %
Rendement	: 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 30 min / Sec 1 h
Recouvrable conseillé	: 24 h
Teintes	: Blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

Fiche Technique
N°121110
Mise à Jour 03/14

FIXATEUR ACRYLIQUE

Fixateur de fonds en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Éliminez les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Le produit est destiné à être appliqué selon notre système d'application et dans les conditions de mise en œuvre prévues aux DTU 59.1 -59.2-42.1.

Sur les anciennes peintures brillantes, lessivez avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincez à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Application:

Mise en œuvre en 1 couche.

Doit impérativement être recouvert par 1 à 2 couches :

*en intérieur : finition glycéro ou acrylique

*en extérieur : peinture de ravalement

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L - 15 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité