

PRIMER UNIVERSEL

Impression glycerophtalique universelle

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur : supports neufs et anciennes peintures adhérentes :

En extérieur : Particulièrement conseillé sur : Bois secs, exotiques et dérivés.

En intérieur : dans locaux soumis à une aération appropriée sur : Bois secs, exotiques et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtres et dérivés.

Application:

<i>Diluant</i>	<i>Matériel</i>	<i>Taux dilution</i>
White Spirit	- à la brosse ou au rouleau - à l'Airless	5 à 10 %

Primer Universel doit être appliqué en 1 couche et recouvert d'une finition Azurel.

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité