



AZURBOIS WS

PEINTURE MICROPOREUSE POUR LA DECORATION ET LA PROTECTION DU BOIS EXTERIEUR / INTERIEUR

DEFINITION Peinture glycérophthalique, microporeuse, auto-protégée contre le développement de fonge, particulièrement recommandée en extérieur sur menuiseries.

PROPRIETES Revêtement multicouche à la fois impression et finition.
Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement.
Stabilise l'hygrométrie des bois.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et en teintes suivant le nuancier AZUREL.		
Aspect	Satiné		
Masse volumique	1,20 ± 0,05 g/cm ³		
Extrait sec	en poids : 69 ± 2%	en volume : 51 ± 2%	
Diluant & Nettoyage des outils	White Spirit		
Rendement par couche	8 à 12 m ² /l selon la nature des supports		
Séchage à 20°C	HP : 1 h	Sec : 4 h	Recouvrable : 24 h

■ CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur :

En extérieur : Bois et dérivés.

L'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

En intérieur : dans locaux soumis à une aération appropriée sur : Bois et dérivés.

Si vous souhaitez profiter de toutes les qualités d'AZURBOIS WS, l'appliquer en 2 ou 3 couches :
- 1^{ère} couche diluée de 5 à 10 %
- autres couches non diluées

Matériel d'application : – à la brosse ou au rouleau : dilution 0 à 3 %
- à l'Airless : dilution 0 à 3 %

■ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	2,5 L – 10 L – 15 L
Point Eclair	Compris entre 23°C et 55°C
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 4a
Classif UE	sous-cat. A/d limite COV 400 g/l (2007) Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV
Procès Verbaux	Perméabilité à la vapeur d'eau, tenue à la lumière (Xenotest) : PV CERIEPEC n) 987/LPV/563-11
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit frais et aéré
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité