


AZUREL

Peintures Bâtiment PROFESSIONNELLES

FIXATEUR WS

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant

Fiche Technique
N°121230
Mise à Jour 03/14



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Extérieur : Fixateur pigmenté pour l'impregnation en sous-couche des supports légèrement farinants ou d'anciens fonds peints avec un film mince compatible, après lavage haute pression eau froide. Conseillé pour façades et pignons exposés peu adhérents, avant mise en peinture.

PROPRIETES

Très bonne adhérence
Grande résistance à la saponification
Perméable à la vapeur d'eau
Excellent pouvoir pénétrant

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Masse volumique	: 1,45+/- 0,05 kg/l
Extrait sec	: en poids : 66+/- 2% en volume : 41+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 750 g/l de COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Brillant Spéculaire à 60°	: < 10 %
Rendement	: 6 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP 2 h / Sec 4 h
Recouvrable	: 6 h
Teintes	: Blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

FIXATEUR WS

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou 42-1.

Les supports seront préalablement traités avec Antimousse puis lavés à l'eau froide H.P.
Les supports au moment de l'application seront sains, secs et propres.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application : DTU en vigueur.
- Matériel d'application : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.
- Nettoyage du matériel : White spirit
- Diluant : White spirit
- Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Extérieur : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liants hydrauliques, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche de Fixateur	Fixateur WS doit être impérativement recouvert par une peinture de finition Azurel

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité