



Fiche Technique

N°121115

Mise à Jour 03/2025



MASTER FAÇADE

PEINTURE MATE DE QUALITE SUPERIEURE A BASE DE RESINE COPOLYMERE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

DESTINATION

Peinture mate, pour intérieur et façades extérieures, de qualité supérieure destinée aux murs et boiseries neufs ou à la rénovation complète des murs et plafonds des pièces sèches : bureaux, entrées, séjours, chambres. Adaptée aux loggias, aux locaux commerciaux ou d'habitation.

PROPRIETES

Très bonne résistance à la saponification.

Très bonne adhérence.

Grande facilité d'application.

Très bonne blancheur.

Absence de marques de reprises, adaptée aux grandes surfaces.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : peinture onctueuse

Aspect du film : mat

Masse volumique : 1.54 +/- 0,05 kg/l

Extrait sec : en poids : 73+/- 2% en volume : 53+/- 2%

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV

Point éclair : Non concerné

Brillant Spéculaire à 60° : < 10 %

Rendement : 8 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C - 65%HR) : HP 15 min / Sec 20 min

Recouvrable : 8 h

Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Azurel

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTER FAÇADE

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59-1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (10 à 15 %)

Processus d'application:

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Plâtre, bois secs	1 couche de Primer universel	1 à 2 couches de MASTERFAÇADE en fonction du support et de la finition désirée
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures adhérentes	1 couche de Masterfix ou 1 couche de Masterfacade dilué à 5 %	

CONDITIONNEMENT

19 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité