



Fiche Technique

N°121109

Mise à Jour 03/2025



MASTERFIX

IMPRESSION A BASE DE RESINES ACRYLIQUE ET GLYCEROPHTALIQUE

DESTINATION

Fixateur de fonds intérieur / extérieur en phase aqueuse pour les supports traditionnels sains du bâtiment : béton, fibro ciment, enduits, plâtre.

Sous-couche d'imprégnation également pour anciennes peintures adhérentes.

Utiliser de préférence Fixateur WS sur supports glacés ou farinants.

PROPRIETES

Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Améliore l'opacité des finitions.

Très grande facilité d'application.

Bon pouvoir pénétrant et de préparation du fond.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : mat

Masse volumique : 1.56 +/- 0,05 kg/l

Extrait sec : en poids : 50+/- 2% en volume : 29+/- 2%

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV

Point éclair : Non concerné

Brillant Spéculaire à 60° : < 10 %

Rendement : 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C - 65%HR) : HP 20 min / Sec 1 h

Recouvrable : 24 h

Teintes : blanc

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTERFIX

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Eliminez les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Le produit est destiné à être appliqué selon notre système d'application et dans les conditions de mise en œuvre prévues aux DTU 59.1 -59.2-42.1.

Sur les anciennes peintures brillantes, lessivez avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincez à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Application:

Mise en œuvre en 1 couche.

Doit impérativement être recouvert par 1 à 2 couches :

*en intérieur : de peinture de finition glycéro ou acrylique.

*en extérieur : de peinture de ravalement acrylique adaptée à la tenue extérieure souhaitée.

CONDITIONNEMENT

20 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité